

NCF-08LS

JIS Z3221 ES308L-16
AWS A5.4 E308L-16 該当

低炭素 18Cr-8Ni ステンレス鋼用

被覆 ライムチタニア系 識別色 赤

用途

主として SUS304L の溶接。特に耐食性が要求され、溶体化処理が困難で溶接のままで使用される箇所の溶接。

使用特性

1. NCF-08LS はスパッタの発生が非常に少なく、スラグの剥離性も非常に良好で、光沢のある美しいビード外観が得られます。
2. 低電流でもアークの安定性は非常に良好で、特に薄板の溶接に適しています。
3. 溶着金属は NCF-08L と同等の性能を示します。

作業要領

1. 溶接によるひずみを軽減し、必要以上の融合部を作らないようにできるだけ低電流で使用して下さい。
2. 溶接施工箇所の油類や汚れは完全に除去し、アーク長を短く保ち、特に溶込みによる炭素の増加を軽減する場合にはストレートビードで溶接して下さい。
3. 溶接棒は使用前に 150 ~ 200℃で 30 ~ 60 分間再乾燥して下さい。

溶着金属の化学成分一例(%)

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
0.019	0.38	1.92	0.023	0.003	9.91	20.36

溶着金属の機械的性質一例

引張強さ MPa	伸び %
571	46

適正溶接条件(AC又はDC棒+)

棒 径 mm	2.6	3.2	4	5
棒 長 mm	300	350	350	350
電流範囲 A	50~80	70~110	100~150	130~180