

ステンレス鋼 帯状電極肉盛溶接フープ

# H-308L \*

JIS Z3321 BS308L 該当  
AWS A5.9 EQ308L 該当

フープの化学成分 (%)

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo
≤0.030	≤1.00	0.50~2.50	≤0.030	≤0.030	9.0~13.0	17.0~21.0	≤0.50

標準サイズ mm	組合せフラックス	摘要
0.4×50	Bond-S1H	SUS309Lの肉盛溶接

ステンレス鋼 帯状電極肉盛溶接フープ

# H-410

JIS Z3321 BS410 該当  
AWS A5.9 EQ410 該当

フープの化学成分 (%)

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
≤0.12	≤0.50	≤0.60	≤0.030	≤0.030	≤0.60	11.0~14.0

標準サイズ mm	組合せフラックス	摘要
0.4×50	Bond-CXRH Bond-CX-10 Bond-X1 Bond-X2 Bond-2RMO-4 Bond-2RMO-6	耐食・耐熱・耐摩耗肉盛