

H-11

フープの化学成分 (%)

C	Si	Mn	P	S
≦0.07	≦0.10	≦0.50	≦0.020	≦0.020

標準サイズ mm	組合せフラックス	摘 要
0.4×50	Bond-50KH, Bond-CXL-1 Bond-350VH, Bond-450VH	軟鋼、低合金鋼の肉盛溶接 各種硬化肉盛溶接