MT-CRH

JIS Z3326 YFCrA-C-700 該当

土砂摩耗用

用 途

エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・インペラー・ミキサー ブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛。

使用特性

- 1. MT-CRH は高クロム鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、 エロージョン摩耗に最適です。
- 2. 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐熱性にも優れています。

作業要領

- 1. 一般の CO2 溶接機、ミグ溶接機であればそのまま使用できます。
- 2. できるだけ 200℃以上の予熱とパス間温度を保って下さい。
- 3. 溶着金属に割れが発生しますが、特に剥離などの問題はありません。

溶着金属の化学成分一例(%)

| С | Si | Mn | Cr |
|-----|-----|-----|------|
| 4.7 | 0.8 | 0.3 | 24.7 |

溶着金属の硬さ一例(溶接のまま)

| パス間温度 | HV |
|-----------|-----|
| 200∼250°C | 728 |

適正溶接条件(DCワイヤ+)

| ワイヤ径 mm | 溶接電流 A | 突出長さ mm | シールドガス 心min |
|---------|---------|---------|-----------------------|
| 1.2 | 150~250 | 15~20 | CO ₂ 20~25 |
| 1.6 | 250~350 | 20~25 | $CO_2 20\sim25$ |